**Vetreria Coop. Piegarese**

CLIENTE: *CLIENT:* STANDARD

ARTICOLO: *PRODUCT:* Vaso Sagomato cc 1700

DIS *DWG* 1567 REV. 01

N°SCHEDA: *DATA SHEET:* 1567-02

PIEGARO 26/03/2018

## CARATTERISTICHE *SPECIFICATIONS*

| | | |
|---|---|---|
| PESO VETRO: *WEIGHT:* | ~ 650 | g |
| CAPACITA' RASO BOCCA: *BRIMFULL CAPACITY:* | 1700 | cc |
| IMBOCCATURA: *FINISH:* | TO 110 FD 140 | |
| RESISTENZA AL SALTO TERMICO: *THERMAL SHOCK RESISTANCE:* (UNI 9303) | 38 | °C |
| RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: *VERTICAL LOAD RESISTANCE:* (UNI 9035) | 300 | Kg |
| RESISTENZA ALL'URTO: *IMPACT RESISTANCE:* (UNI 9302) | 70 | cm/s |

## TOLLERANZE: *TOLLERANCES:*

| | | |
|---|---|---|
| CAPACITA': *CAPACITY:* (CE.T.I.E. DT 2) | ± 17 | cc |
| VERTICALITA': *VERTICALITY:* (CE.T.I.E. DT 2) | ± 2.0 | mm |
| OVALIZZAZIONE CORPO: *ELLIPTICITY:* (CE.T.I.E. DT 2) | ± 1.9 | mm |
| PLANARITA': *PLANARITY:* (CE.T.I.E. FS 03) | ± 0.6 | mm |
| PARALLELISMO BOCCA: *SLOPE FINISH:* (CE.T.I.E. FS 03) | ± 0.8 | mm |

## TRATTAMENTI SUPERFICIALI: *SURFACE TREATMENTS:*

| | | |
|---|---|---|
| A CALDO: *HOT END COATING:* (CE.T.I.E. DT 13) | SI YES | |
| A FREDDO: *COLD END COATING:* (CE.T.I.E. DT 13) | SI YES | |




- Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igenica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).
  *Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igenica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).*
- I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.
  *The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.*
- Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.
  *Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.*

WS363–WS357

## PALLETTIZZAZIONE *PALLETTIZATION*




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 5 | File da *Rpws with* | 10 | Cont. *Pcs.* |
| B | 4 | File da *Rpws with* | 9 | Cont. *Pcs.* |
| C | 0 | File da *Rpws with* | 0 | Cont. *Pcs.* |
| D | 0 | File da *Rpws with* | 0 | Cont. *Pcs.* |
| | 86 | Cont. per Piano *Pcs. for Layer* | | |







| | | |
|---|---|---|
| Piani n° Layer n° | 6 | 5 |
| N° contenitori pallet Total pcs. | 516 | 430 |
| Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg | 335 | 280 |
| Peso lordo pallet Kg Total weight Kg | 355 | 300 |
| Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm | 1325 | 1129 |
| Tipo pedana Pallet type | TF | |
| Intercalare Layerpad | Plastica Plastic | |
| Coperchio Cover | Cartone Carton | |
| Tubolare Coverpallet film | Polietilene Polyethylene | |
| Interc.sotto cappello Layerpad under cover | No No | |
| Reggia Stripping | No No | |
| Foglio su pianale Film over pallet | Si Yes | |

Per accettazione
Approved

Data
Date

WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THERIN REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN!

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI E VIETATA LA RIPRODUZIONE O IL PASSAGGIO A TERZI DEL PRESENTE DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

LE QUOTE IMPEGNATIVE SONO SOLO QUELLE CON TOLLERANZA